KÖSTER
Гидроизоляционные системы

КЁСТЕР СН Праймер

Техническое описание / Арт. № SL 189 005

Издано: 25/10/2018

Грунтовка глубокого проникновения для самонивелирующихся покрытий серии КЁСТЕР СН поверх ботана и стяжек.

Описание и свойства
КЁСТЕР СН Праймер - это прозрачная низковязкая грунтовка на основе стирол-бутадена с умеренно липкой поверхностью. КЁСТЕР СН Праймер понижает влагопоглощение минеральных основание и способствует более равномерному водопоглощению. КЁСТЕР СН Праймер понижает также образование пузырей при нанесении покрытий серии КЁСТЕР СН. КЁСТЕР СН Праймер не содержит растворителей, наполнителей и пластификаторов. После нанесения КЁСТЕР СН Праймер не размывается водой.

Технические характеристики

Температура нанесения	≥ + 5 °C
Плотность	ок. 1,03 г / см^3
Цвет	зеленоватый
Поверхность (после высыхания)	прозрачная, слегка липкая
Продолжение работ	через 3 часа

Области применения
По сухим минеральным основаниям. Для понижения водопоглощения и повышения прочности основания. КЁСТЕР СН Праймер применяется в системе с самонивелирующимися покрытиями серии КЁСТЕР СН.

Основание
Поверхность должна быть прочной, сухой, без мусора и свободных частиц, без масляных и жировых пятен. Разрушенные поверхности восстановить ремонтными составами. При необходимости обработать дробеструйным методом, фрезерованием или шлифованием. Не обрабатывать поверхность кислотами. Швы оставить и не заполнять. Устройство подвижных швов выполняется в соотвествии с проектным решением.
Прочность на отрыв должна составлять не менее 1,5 МПа.

Нанесение
КЁСТЕР СН Праймер может наносится валиком, кистью или напылением. Материал равномерно наносится на поверхность, не закрывая при этом поры. Избегать перерасход и образование луж. После высыхания материал бесцветен и через 3 часа (при температуре +20 °C) возможно хождение и продолжение работ. В процессе высыхания температура основания и окружающей среды не должна понижаться ниже + 5 °C.

Расход
ок. 50 - 150 г / м^2 в зависимости от поверхности

Очистка инструмента
Сразу после применения водой.

Упаковка

SL 189 005	5 кг евроканистра

Хранение
При безморозном хранении в нераспечатанной упаковке не менее 12 месяцев.

Смотрите также

KÖSTER SL Premium	Арт. № SL 280 025
КЁСТЕР СН	Арт. № SL 281 025
КЁСТЕР СН Эластичный	Арт. № SL 284 025
KÖSTER SL Protect	Арт. № SL 286 025

Информация в данном техническом описании соответсвует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 - D-26607 Aurich - Tel. +49 (0)4941 9709-0 - info@koester.eu - www.koester.eu